

GREEN PARK

20 mm

Solution économique



Terrasses & balcons



Espaces Publics



Évènementiel



La solution économique et fiable pour embellir rapidement de grandes surfaces.

Conçu pour répondre aux **contraintes budgétaires** et aux **zones extensives**, GREEN PARK conserve durablement son aspect et sa tenue grâce à une conception technique adaptée. Polyvalent et simple à mettre en œuvre, il convient aussi bien aux **espaces publics**, qu'aux **aménagements éphémères** ainsi qu'aux **terrasses, balcons et logements collectifs**. GREEN PARK constitue ainsi une solution idéale pour les projets recherchant **esthétisme, durabilité et maîtrise des coûts**.

Hauteur	20 mm	Résistance UV	Oui
Douceur	★★☆☆☆	Garantie	8 ans
Rés. au Chlore	Oui	Recyclabilité	Non
Norme Feu	Efl-S1	Rouleaux	2 x 25 m
Forme Fibre	C	Poids Diamètre	Poids : 59kg Diam. : 45cm

Budget maîtrisé ●

Usage évènementiel ●

Pose rapide ●

Durable ●



Résistant
Aux UV



Toucher
Doux



Aspect
Naturel



Drainant



Non toxique



Garantie
8 ans



GREEN PARK

20 mm

Caractéristiques techniques

Application	Usage modéré
Mode de fabrication	Tufté
Nature de la fibre	C-Shape PP + PE
Hauteur du brin (mm)	20
Dtex	4800 (+ ou- 10%) 2200 (+ ou- 10%)
Densité (touffes/m ²)	16800
Poids total (g/m ²)	1177
Gauge	3/8
Nature du dossier	Latex
Perméabilité à l'eau	60 l/m ² /min
Résistance au piétinement	Bonne
Stabilité UV	>3000h UV-A / 6000h XENON
Tenue des couleurs	Échelle 7
Résistance au chlore	4-5 DIN
Résistance à l'eau de mer	4-5 DIN
Norme au feu	Efl-S1
Garantie produit (ans)	8
Poids et diamètre du rouleau	Poids : 59kg - Diamètre : 45cm



Descriptif CCTP

Gazon synthétique **GREEN PARK**, composé de fibres **C-Shape** en **polyéthylène (PE)** et **polypropylène (PP)**, adapté aux zones à **fréquentation modérée**. Brins fixés par procédé **tufté** sur un dossier en **latex Simple backing**. Hauteur de fibre **20 mm**. Dtex **4800 (+ ou- 10%) 2200 (+ ou- 10%)**. Densité env. **16 800 touffes/m²**. Poids total env. **1 177 g/m²**. Gauge **3/8"**. Perméabilité env. **60 l/m²/min**. Stabilité aux UV **> 3 000 h UV-A / 6 000 h Xénon**, tenue des couleurs **échelle 7 (DIN 54004)**. Résistance au chlore et à l'eau de mer **niveau 4-5**. Classement de réaction au feu **Efl-S1**. Conditionnement en rouleaux **2 m x 25 m**. Produit **GREEN PARK** ou **équivalent**, mis en œuvre conformément aux prescriptions du fabricant.

Guidez-nous et partageons
ensemble vos réalisations !

